

FICHE TECHNIQUE CEM II/A-LL 42,5 R CE CP2 NF

Disponibilité : Vrac

Fabriqué au Havre, France

N° certificat CE : 0333-CPR-102702

N° certificat NF : N° 1027.15 du 06/07/2026



Caractéristiques physiques et mécaniques

Résistance à la compression		Demande en eau	(%)	29
1j	19	Début de prise	(min)	230
2j	30	Surface Blaine	(cm2/g)	4400
7j	45	Stabilité	(mm)	1
28j	52	Masse volumique	(g/cm3)	3,05
		Chaleur d'hydratation	(J/g à 41 h)	320
		Colorimétrie L*	/	62

Caractéristiques chimiques en %

PAF	6,6
CaO	62,5
SiO ₂	17,5
Al ₂ O ₃	4,3
Fe ₂ O ₃	2,8
MgO	1,9
SO ₃	3,2
K ₂ O	1,0
Na ₂ O	0,1
Na ₂ O équival. actif	0,8
Cl ⁻	0,05

Composition déclarée en %

Clinker	87
Calcaire	13
Total	100

Régulateur de prise : gypse

5

Agent de mouture :

Agent de mouture :

OUI

Caractéristiques des constituants

Clinker	CaO/SiO ₂	C3S+C2S	MgO (%)	C3S (%)	C2S (%)	C3A (%)	C4AF (%)
	3,2	75	2,4	65	10	7	10
Calcaire	CaCO ₃ (%)	TOC (%)	Vb (g/100g)				
	90	0,18	0,45				

Ces valeurs ne sont données qu'à titre indicatif.
Les résultats d'autocontrôles sont disponibles sur demande.