

FICHE TECHNIQUE CEM II B-LL 32.5 R CE CP2 NF

Disponibilité : Sac
Fabriqué au Havre, France

N° certificat CE : 0333-CPR-102705
N° certificat NF : 1027.15 du 06/07/2026



Caractéristiques physiques et mécaniques

Résistance à la compression		Demande en eau	(%)	27,5
1j	6	Début de prise	(min)	200
2j	16	Surface Blaine	(cm2/g)	3600
7j	33	Stabilité	(mm)	1
28j	40	Masse volumique	(g/cm3)	3
		Chaleur d'hydratation	(J/g à 41 h)	/
		Colorimétrie L*	/	/

Caractéristiques chimiques en %

PAF	13,5
CaO	61,4
SiO ₂	14,3
Al ₂ O ₃	3,7
Fe ₂ O ₃	2,25
MgO	1,6
SO ₃	2,8
K ₂ O	0,5
Na ₂ O	0,13
Na ₂ O équival. actif	0,46
Cl ⁻	0,02

Composition déclarée en %

Clinker	70
Calcaire	30
Total	100

Régulateur de prise : gypse	OUI
-----------------------------	-----

Agent de mouture :

Agent de mouture :	OUI
--------------------	-----

Caractéristiques des constituants

Clinker	CaO/SiO ₂	C3S+C2S	MgO (%)	C3S (%)	C2S (%)	C3A (%)	C4AF (%)
	3,2	75	2,4	65	10	7	10
Calcaire	CaCO ₃ (%)	TOC (%)	Vb (g/100g)				
	90	0,1	0,45				

Ces valeurs ne sont données qu'à titre indicatif.
Les résultats d'autocontrôles sont disponibles sur demande.

Route des Roseaux, Port 1180 - 76430 Oudalle - T : 02 78 63 00 09 – email : contact@vracsdelestuaire.fr – www.vracsdelestuaire.fr
SAS au capital de 5 336 100 € - N° SIRET 513 812 602 00029 – RCS Le Havre 513 812 602
NAF 2351Z – N° TVA Intracommunautaire FR 51 513 812 602